Zincado

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

10111048 FYT DK1 4,8

Material	Acero AISI 1022		Diámetro (mm.)	4,8
Tratamiento térmico	Austenitización + Temple + Revenido		Capacidad de taladro	1,5 mm
Protección corrosión	Zincado - Delta tone	Dureza	Superficial	Min. 560 HV
Longitudes (mm.)	19		Núcleo	240 - 425 HV
Fallo de rotura frente a esfuerzo cortante	6.300 N		Fallo de rotura frente a Tracción	7.300 N



Fuerza máxima de arrancamiento (N)*

Espesor (mm.)	2 x 0,50	2 x 0,63
Fuerza (N)	890	1.180

*. Valor medio de ensayo.




Fuerza máxima de pullover (N)*

Espesor (mm.)	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
Sin arandela (N)	840	1.008	1.176	1.344	1.680
Arandela P 16 (N)	1.120	1.344	1.568	1.792	2.240
Arandela P 18 (N)	1.260	1.512	1.764	2.016	2.520

*. Valores obtenidos a partir de la instrucción del acero estructural para una chapa ST37 (350 N/mm2)





Fuerza Cortante máxima (N)

Espesor (mm.)	0,63
Perfil (mm.)	0,63
Fuerza (N)	1.500

*. Valores obtenidos a partir de la instrucción del acero estructural para una chapa ST37 (350 N/mm2)



Zincado

10111048 FYT DK1 4,8

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

Los valores de la gráfica[1] son valores medios de ensayo (ẋ) Se recomienda aplicar los siguientes coeficientes según norma CEN-TS 17659:

Table 2 - Recommended material partial (safety) factors for fastening in structural decks of different marterials

Material of structural deck	Nominal thickness	Characteristics [a]	γM
Steel according to EN 10346	0,50 ≤ t < 0,70 mm	yield strength ≥ 280 N/mm^2	2,0
	t ≥ 0,70 mm	yield strength ≥ 280 N/mm^2	1,8
Aluminium according to EN 485	t ≥ 0,70 mm	yield strength ≥ 195 N/mm^2	2,0 [b]
Concrete according to EN 206		Minimum C12/15	2,1 [c]
Light weight concrete according to EN 12602		≥ 500 kg/m^3	3,0 [b]

Material of structural deck	Nominal thickness	Characteristics [a]	γM
Wood - soft wood according to EN 338	t ≥ 20 mm	Minimum C24	1,86 [d]
OSB according to EN 300	t ≥ 18 mm	Minimum OSC/3	1,86 [d]
Plywood according to EN 636	t ≥ 18 mm	Minimum Service class 2 (EN 1995-1-1) Intended application = Structural S	1,86 [d]

a. Recommended for new structural decks.
b. This recommended value is based on hnowledge / experience.
c. This value is based on γ_{inst} = 1,4.
d. γM is the total safety based on κ_{mod} = 0,7 according EC 5.

Ejemplo del cáculo de resistencia de las fijaciones:

Datos: Este tornillo trabaja con dos Chapas de 0,63 / FYT DK1 4,8 con arandela 16

1. Resistencia a tracción:
   - Según valores de la ficha técnica:
     W_{test} = 1.180 N/Fijación
   - Aplicamos coeficiente minoración 90 %:
     W_{char} = 1.062 N/Fijación
   - Aplicamos coeficiente de seguridad:
     W_{adm} = 531 N/Fijación

2. Resistencia a pull-over:
   - Según valores de la ficha técnica:
     W_{adm} = 1.568 N/Fijación

Se utiliza el menor de estos valores



Valor de diseño de las fijaciones: W_{adm} = 531 N/Fijación.

A1 REACCIÓN AL FUEGO — Protección al fuego

Cosido de Chapas

Tornillo Autotaladrante

8 mm — Cabeza Hexagonal

TÜV NORD PN-EN ISO 9001

Zincado