DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al anexo III del reglamento (UE) Nº 305/2011 regulación para productos de construcción

Nº: FYT-10175063

1- Código de identificación única del producto:	10115055
2- Identificación del producto de construcción:	Ver etiqueta del producto
3- Uso previsto del producto:	Taladrar y unir perfiles de acero con un espesor total máximo de 12 mm. a estructuras de fibrocemento.
4- Dirección de contacto del fabricante	Fijaciones FYT, S.L. C/Camino Polvoranca, 6 28914 Leganés (Madrid) España
5- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto según anexo V	4
6- Nombre y número de evaluación técnica europea	No aplica

7- Prestaciones declaradas

Características esenciales	**Prestaciones**	**Especificaciones técnicas**
Dimensiones y tolerancia	Según especificaciones técnicas	DIN 7504K
Límite de rotura frente a tracción	Según Anexo 1	-
Límite de rotura frente a cortante	Según Anexo 1	-
Fuerza de arrancamiento	Según Anexo 1	-
Material	Acero al Carbono	AISI 1022
Capacidad de taladro	12 mm.	-

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:

Enrique Capilla, Director Técnico

Leganés, 23 de Marzo de 2020

Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.
C/ Camino Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca 28914 Leganés (Madrid) España
Tel: +34916945561/+34916942861. Fax: +34916948910
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es

Anexo 1: Ficha técnica del producto

Zincado

FYT FIJAMOS EL MUNDO

10175063 FYT Fibro5 6,3

Material	Acero AISI 1022	Diámetro (mm.)	6,3
Tratamiento térmico	Austenitización + Temple + Revenido	Capacidad de taladro	5 - 12 mm.
Protección corrosión	Zincado - Delta tone	Dureza: Superficial	Min 560 HV
Longitudes (mm.)	105 - 145	Dureza: Núcleo	240 - 425 HV
Fallo de rotura frente a esfuerzo cortante	13.500 N	Fallo de rotura frente a Tracción	22.000 N



Fuerza máxima de arrancamiento (N)*

Espesor (mm.)	3,00	4,00	5,00	6,00
Fuerza (N)	6.480	12.200	16.600	21.000

*. Valor medio de ensayo.





Fuerza máxima de pullover (N)*

Espesor (mm.)	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
Sin arandela (N)	840	1.008	1.176	1.344	1.680
Arandela P 16 (N)	1.120	1.344	1.568	1.792	2.240
Arandela P 18 (N)	1.260	1.512	1.764	2.016	2.520

*. Valores obtenidos a partir de la instrucción del acero estructural para una chapa ST37 (350 N/mm2)



Zincado

www.faytexsl.com C/ Camino de Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca · 28914 Leganés Madrid España +34 916 945 561

Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.
C/ Camino Polvoranca, 6 Pol. Ind. Polvoranca 28914 Leganés (Madrid) España
Tel: +34916945561/+34916942861. Fax: +34916948910
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es