Zincado

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

10100071 FYT RCH 7,1

Material	Aço AISI 1018	Diâmetro (mm)		7,1
Tratamento térmico	Austenitização + têmpera + revenido	Capacidade de furação		-
Proteção contra corrosão	Zincado - Delta Tone	Dureza	Superficial	-
Comprimentos (mm)	25 - 80		Núcleo	-
Carga de rotura ao corte	14.700 N	Carga de rotura à tração		18.400 N



Força máxima de arrancamento (N)*

Espessura (mm)	4,00	5,00	6,00	8,00	-
Furo Ø (mm)	5,6	5,6	5,6	5,6	-
Força (N)	-	-	-	18.400**	-


*. Valor médio de ensaio. **. Falha por rotura



Força máxima de pull-over (N)*

Espessura (mm)	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
Sem anilha (N)	840	1.008	1.176	1.344	1.680
Anilha P 16 (N)	1.120	1.344	1.568	1.792	2.240
Anilha P 18 (N)	1.260	1.512	1.764	2.016	2.520

*. Valores obtidos a partir da instrução espanhola do aço estrutural para uma chapa ST37 (350 N/mm2)



Força de corte máxima (N)

Espessura (mm)	0,5	0,6	0,7	0,8	1,00	1,20
Perfil (mm)	2 - 5	2 - 5	2 - 5	2 - 5	3 - 5	3 - 5
Força (N)	844	1.110	1.398	1.708	4.175	5.010

*. Valores obtidos a partir da instrução espanhola do aço estrutural para uma chapa ST37 (350 N/mm2)





Zincado

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espanha
+34 916 945 561

Tradução da versão espanhola; pode conter erros.

10100071 FYT RCH 7,1

FIJAMOS EL MUNDO

Os valores do quadro 1 são valores médios de ensaio (ẋ). Recomenda-se aplicar os seguintes coeficientes segundo a norma CEN/TS 17659:

Table 2 - Recommended material partial (safety) factors for fastening in structural decks of different marterials

Material of structural deck	Nominal thickness	Characteristics [a]	γM
Steel according to EN 10346	0,50 ≤ t < 0,70 mm	yield strength ≥ 280 N/mm^2	2,0
	t ≥ 0,70 mm	yield strength ≥ 280 N/mm^2	1,8
Aluminium according to EN 485	t ≥ 0,70 mm	yield strength ≥ 195 N/mm^2	2,0 [b]
Concrete according to EN 206		Minimum C12/15	2,1 [c]
Light weight concrete according to EN 12602		≥ 500 kg/m^3	3,0 [b]

Material of structural deck	Nominal thickness	Characteristics [a]	γM
Wood - soft wood according to EN 338	t ≥ 20 mm	Minimum C24	1,86 [d]
OSB according to EN 300	t ≥ 18 mm	Minimum OSC/3	1,86 [d]
Plywood according to EN 636	t ≥ 18 mm	Minimum Service class 2 (EN 1995-1-1) Intended application = Structural S	1,86 [d]

a. Recommended for new structural decks.
b. This recommended value is based on hnowledge / experience.
c. This value is based on γ_{inst} = 1,4.
d. γM is the total safety based on κ_{mod} = 0,7 according EC 5.

Exemplo de cálculo da resistência das fixações:

Dados: Madre de aço 6 mm / Chapa 0,8 mm / FYT RCH 7,1 com anilha 18



1. Resistência à tração:
   - Segundo os valores da ficha técnica:
     Wtest = 000 N/fixação
   - Aplicamos coeficiente de minoração de 90 %:
     Wchar = 000 N/fixação
   - Aplicamos coeficiente de segurança:
     Wadm = 000 N/fixação
2. Resistência ao pull-over:
   - Segundo os valores da ficha técnica:
     Wadm = 000 N/fixação

Utiliza-se o menor destes valores

Valor de cálculo das fixações: Wadm = 000 N/fixação.



Proteção contra fogo


Viga lamin. a frio


Viga laminada a quente


Viga Betão


Pré-furação Necessária



Cabeça Sextavada



Zincado

www.faytexsl.com
C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espanha
+34 916 945 561

Tradução da versão espanhola; pode conter erros.