Tradução da versão espanhola; pode conter erros. Prevalece a versão espanhola.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nos termos do anexo III do Regulamento (UE) n.° 305/2011 (Regulamento dos Produtos de Construção)

N.°: FYT-10113055

1-	Código de identificação único do produto-tipo:	10113055
2-	Identificação do produto de construção:	Ver etiqueta do produto
3-	Utilização prevista do produto:	Furar e unir perfis de aço com uma espessura total máxima de 5 mm.
4-	Nome e endereço de contacto do fabricante	Fijaciones FYT, S.L. C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) Espanha
5-	Nome e endereço de contacto do mandatário	Não aplicável
6-	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto, conforme o anexo V	4
7-	Nome e número de identificação do organismo notificado	Não aplicável
8-	Nome e número da avaliação técnica europeia	Não aplicável
9-	Desempenho declarado	

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas
Dimensões e tolerância	Segundo especificações técnicas	DIN 7504K
Limite de rotura à tração	Ver anexo 1	-
Limite de rotura ao corte	Ver anexo 1	-
Força de arrancamento	Ver anexo 1	-
Material	Aço-carbono	AISI 1022
Capacidade de furação (alumínio)	4 mm.	-

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. Assinado por e em nome do fabricante por:

Enrique Capilla, Diretor Técnico
/
Leganés, 23 de março de 2020

Anexo 1: Ficha técnica do produto

Zincado

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

10113055 FYT DK3 5,5

Material	Aço AISI 1022	Diâmetro (mm)		5,5
Tratamento térmico	Austenitização + têmpera + revenido	Capacidade de furação		5 mm.
Proteção contra corrosão	Zincado - Delta Tone	Dureza	Superficial	Mín. 560 HV
Comprimentos (mm)	19 - 60		Núcleo	240 - 425 HV
Carga de rotura ao corte	10.000 N	Carga de rotura à tração		16.000 N



Força máxima de arrancamento (N)*

Espessura (mm)	2,00	3,00	4,00	5,00
Força (N)	3.400	6.300	9.300	11.500

*. Valor médio de ensaio.



Força máxima de pull-over (N)*

Espessura (mm)	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
Sem anilha (N)	840	1.008	1.176	1.344	1.680
Anilha P 16 (N)	1.120	1.344	1.568	1.792	2.240
Anilha P 18 (N)	1.260	1.512	1.764	2.016	2.520

*. Valores obtidos a partir da instrução espanhola do aço estrutural para uma chapa ST37 (350 N/mm2)



Força de corte máxima (N)*

Espessura (mm)	0,63	0,75	1,00	1,00	1,50	1,50
Perfil (mm)	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00
Força (N)	3.500	5.400	6.800	7.300	10.00**	10.00**

*. Valor médio de ensaio. **. Falha por rotura.





Zincado

www.faytexsl.com C/ Palier, 19 · 28914 Leganés (Madrid) Espanha +34 916 945 561

Tradução da versão espanhola; pode conter erros.

Faytex, S.L./Fijaciones FYT, S.L.
C/ Palier, 19 28914 Leganés (Madrid) Espanha
Tel: +34916945561/+34916942861
E-Mails: empresa@faytexsl.com / empresa@fyt.es
Web: www.faytexsl.com / www.fyt.es